



## Datasheet multiprimer

### Over fairf

Universele plantaardige hechtprimer op waterbasis. Geschikt als grondverf of voorlak op ondergronden als hout, steen, ijzer en kunststof. Deze primer is geschikt voor binnen en buiten en zorgt in combinatie met fairf lakverf voor een langdurige bescherming (tot 7 jaar onderhoudsarm). De primer is goed schuurbaar, snel overschilderbaar en optimaal in te zetten dankzij de goede dekking en vullende eigenschappen.

Ga naar  
[fairf.nl](https://www.fairf.nl) voor  
meer info!

### Toepassing

Geschikt als grondverf op alle soorten ondergrond zoals hout, steen of kunststof. Voor binnen en buiten gebruik in combinatie met lak. Gebruik altijd een compleet verfsysteem (primer+lak) voor het beste resultaat en bescherming.

### Verwerking

#### Verdunning

Voor kwast en rol verwerking kan de verf onverdund verwerkt worden.

#### Applicatiecondities

Verwerkingstemperatuur: 10 — 30°C  
(relatieve vochtigheid max 85%)

#### Applicatiemethode

Kwast, roller, luchtspuit of airless spray.

## Prestaties en eigenschappen

### ESTHETISCHE PRODUCTEIGENSCHAPPEN:

Glans	Mat 10 — 20 GU
Kleur	Wit en alle kleuren van het fairf kleurenmengsysteem

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Vaste stof gehalte	Ca. 47,5% volume
Vos gehalte	0% (kan sporen bevatten)
Dichtheid	Bij 20°C ca. 1,30 — 1,45 kg/l
Theoretisch rendement	22m <sup>2</sup> /ltr. (volgens ISO 6504/1)
Praktisch rendement	Afhankelijk van de applicatiemethode, de kwaliteit van de ondergrond en de vorm van het object.

### DROGING BIJ 20°C / 60% RV

Stofdroog	na ca. 20 minuten *
Overschilderbaar	na ca. 20 minuten *

\* Bij hogere laagdikten en verduunning kan de droogtijd afwijken.

## Tests en certificaten

Fytotoxiciteit (OECD-208)	Hechting beton: >1,5MPa (ISO 4624)
Kinderspeelgoed (EN 71-3)	Hechting Kalkzandsteen: >1,5MPa (ISO 4624)
Zware metalen & Fluor (98/488/EC)	Alkalibestendigheid: geen merkbare schade (ISO 2812-4)
Spreadend vermogen: 22 m <sup>2</sup> /ltr (ISO 6504/1)	

## Verwerkingsgegevens

	KWAST-ROLLER	LUCHTSPUIT	AIRLESS SPRAY	AIRMIX
Type verdunner	Leidingwater	Leidingwater	Leidingwater	Leidingwater
% verduunning	Gebruiksklaar	0 — 10 vol. %	0 — 5 vol. %	0 — 5 vol. %
Spuitopening	n.v.t.	min. 1,8 mm	0,009 — 0,013 inch	0,009 — 0,013 inch
Spuitdruk	n.v.t.	3 — 4 bar	120 — 160 bar	60 — 100 bar
Droge laag	35 µm	35 µm	45 µm	45µm

Reinigen gereedschap: Onmiddellijk na applicatie met leidingwater.

## Verwerking

Voor gebruik goed roeren!

Ondergrond: Dient schoon, droog, vrij van vet, was, siliconen en stof te zijn. Oppervlak grondig schuren met fijn schuurpapier of schuurmatje.

Onderhoud: Indien nodig de slechte plaatsen voorbehandelen en loszittende verfdelen verwijderen. Daarna goed schuren en één laag fairf multiprimer opzetten.

Etikettering: Zie veiligheidsinformatieblad (vb).

---

## VOS—arme conservering

Fairf B.V. is voorstander van het gebruik van VOS-arme conservering boven traditionele conservering. Fairf multiprimer is geheel oplosmiddelvrij en geurarm.

---

## Artikelgegevens

Verpakking 0,5, 1,0 en 2,5 liter blikken.

Houdbaarheid Vorstvrij en koel in goed gesloten verpakking; minimaal 12 maanden.

---

## Garantie & disclaimer

Met dit Kenmerkenblad vervallen alle voorgaande. De gegevens, specificaties, aanwijzingen en aanbevelingen in dit kenmerkenblad vormen slechts een weerslag van testresultaten en ervaringen die werden verkregen, respectievelijk opgedaan onder gecontroleerde of speciaal gecreëerde omstandigheden. Dat deze gegevens onder de feitelijke omstandigheden van de gewenste toepassing van de hierin beschreven Producten juist, volledig en toepasselijk zijn, wordt niet gegarandeerd. Het is uitsluitend aan de koper en/of gebruiker om dat te bepalen. Op alle leveringen van producten en alle verleende technische ondersteuning zijn de UNIFORME VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR VERF EN DRUKINKT E.A. van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen. Behoudens het gestelde in voornoemde ALGEMENE VOORWAARDEN aanvaarden de fabrikant en verkoper geen enkele aansprakelijkheid, en ziet de koper en/of gebruiker af van het instellen van eisen met betrekking tot enige vorm van aansprakelijkheid, met inbegrip van maar niet beperkt tot nalatigheid, voor de behaalde resultaten, verwondingen, directe schade of gevolgschade of verliezen ten gevolge van het gebruik van de producten zoals hierboven, op de achterzijde of anderszins wordt aanbevolen. Kenmerkenbladen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.