



Datasheet onzichtbare lak

Over fairf

Ga naar
[fairf.nl](https://www.fairf.nl) voor
meer info!

De fairf duurzame onzichtbare lak is een unieke plantaardige transparante lak voor meubels, houten vloeren en afwerking van bijvoorbeeld muren.

Na het aanbrengen van de ultra matte lak behoud je de look en feeling van onbehandeld hout of van je geschilderde muur. De slijtvaste lak kun je gebruiken als finish op elk (houten) meubelstuk, muur en vloer.

Ook hecht de lak goed op beton, kurk en parket en kan als wand coating over muurverf worden ingezet voor ruimtes die intensief worden gebruikt en vaak moeten worden gereinigd.

Toepassing

Door zijn goede slijtvastheid is de fairf onzichtbare lak goed te gebruiken op houten vloeren, trappen en meubels, maar ook als wand coating over muurverf voor ruimtes die intensief worden gebruikt en vaak moeten worden gereinigd. Het product heeft de volgende eigenschappen:

- plantaardig • watergedragen • ultra mat • sneldrogend
- geen aanzetten • geen verkleuring van hout • gemakkelijk in gebruik
- slijtvast • geen hinderlijke geur • makkelijk schoon te houden.

Verwerking

Verdunning Kan onverdund worden verwerkt.

Applicatiecondities Verwerkingstemperatuur: 10 – 30°C
(relatieve vochtigheid max 85%).

Applicatiemethode Kwast en/of roller.

Prestaties en eigenschappen

ESTHETISCHE PRODUCTEIGENSCHAPPEN:

Glans	Ultra mat (<3 GU)
Kleur	Kleurloos transparant

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Vaste stof gehalte	Ca. 31% volume
Vos gehalte	41 gr/ltr
Dichtheid	Bij 20°C ca. 1,02 kg/ltr
Theoretisch rendement	ongeveer 10 m ² /ltr
Praktisch rendement	Afhankelijk van de applicatiemethode, de kwaliteit van de ondergrond en de vorm van het object.

DROGING BIJ 20°C / 60% RV

Stofdroog	na ca. 1 uur*
Overschilderbaar Volledig uitgehard na 2-3 dagen (licht belastbaar na 12 uur)	na ca. 1 uur*

* Bij hogere laagdikten en verdunning kan de droogtijd afwijken.

Tests en certificaten

Biobased Carbon Content: ca. 30% (C14 testmethode carbon content)

A+ label Eurofins VOC test report Indoor Air Comfort (EN 717-1: E1)

Taber abrasion 1KG - Calibarse CS-17: 29,8 mg na 500 cycles en 64,4 mg na cycles (Eis ASTM D 4060: <100 mg na 1000 cycles)

Emicode EC1 Plus: maximum 3% VOC

Test resultaat USDA: 48% biobased.

Verwerkingsgegevens

KWAST-ROLLER

Type verdunner	Leidingwater
% verdunning	0-5 vol.% (indien gewenst)
Spuitopening	n.v.t.
Spuitdruk	n.v.t.
Droge laag	20 µm

→ Reinigen gereedschap: Onmiddellijk na applicatie met leidingwater.

Verwerking

Voor gebruik goed roeren!

Ondergrond: Dient schoon, droog, vrij van vet, was, siliconen en stof te zijn.

Onbehandeld hout: Begin met de kanten van de vloer, gebruik hiervoor een zachte kwast. De eerste laag aanbrengen met een roller of kwast. Begin dwars op de nerf en ga vervolgens met de nerf mee. Laat stroken in elkaar vloeien. Breng 2 tot 3 lagen aan, afhankelijk van het gebruik en de gewenste slijtvastheid. Tussendoor (licht) schuren en stofvrij maken.

Onderhoud: Vanaf 3 weken na afwerking.

Etikettering: Zie veiligheidsinformatieblad (vb).

VOS-arme conservering

Fairf B.V. is voorstander van het gebruik van VOS-arme conservering boven traditionele conservering. Fairf lakverf mat is geheel oplosmiddelvrij en geurarm.

Artikelgegevens

Verpakking

0,5 en 1,0 liter blikken.

Houdbaarheid

Vorstvrij en koel in goed gesloten verpakking; minimaal 12 maanden.

Garantie & disclaimer

Met dit Kenmerkenblad vervallen alle voorgaande. De gegevens, specificaties, aanwijzingen en aanbevelingen in dit kenmerkenblad vormen slechts een weerslag van testresultaten en ervaringen die werden verkregen, respectievelijk opgedaan onder gecontroleerde of speciaal gecreëerde omstandigheden. Dat deze gegevens onder de feitelijke omstandigheden van de gewenste toepassing van de hierin beschreven Producten juist, volledig en toepasselijk zijn, wordt niet gegarandeerd. Het is uitsluitend aan de koper en/of gebruiker om dat te bepalen. Op alle leveringen van producten en alle verleende technische ondersteuning zijn de UNIFORME VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR VERF EN DRUKINKT E.A. van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen. Behoudens het gestelde in voornoemde ALGEMENE VOORWAARDEN aanvaarden de fabrikant en verkoper geen enkele aansprakelijkheid, en ziet de koper en/of gebruiker af van het instellen van eisen met betrekking tot enige vorm van aansprakelijkheid, met inbegrip van maar niet beperkt tot nalatigheid, voor de behaalde resultaten, verwondingen, directe schade of gevolgschade of verliezen ten gevolge van het gebruik van de producten zoals hierboven, op de achterzijde of anderszins wordt aanbevolen. Kenmerkenbladen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.